

## SELLADOR DE TECA SEMCO – CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y MUEBLES DE TECA

**MADERA NUEVA** – La teca nueva se debe dejar a la intemperie unas pocas semanas o debe ser limpiado con un jabón fuerte para quitar los aceites naturales antes de sellar la madera.

**MADERA USADA** – El paso más importante en la preparación de su teca es una adecuada limpieza. Cualquier otros acabados deben de ser eliminados. Si bien, el limpiador SEMCO de dos componentes es severo para la madera, es lo más exhaustivo manera de limpiar la teca. Una vez que la madera está limpiada y sellada con SEMCO no tendrá que ser limpiado a fondo por muchos años.

### PRECAUCIONES

El sellador de SEMCO es un acabado exterior. Los limpiadores y selladores de teca pueden suavizar las enmasillas poliuretanos – SIEMPRE comprobar una zona pequeña de las reacciones adversas.

### INSTRUCCIONES DETALLADAS

1. La madera tiene que ser completamente seca para sellar.
2. Evitar aplicar el sellador en sol directo o temperaturas extremas.
3. Retirar la tapa y revolver el líquido hasta que el SEMCO está completamente mezclado en la lata. Este producto debe ser agitado constantemente mientras se usa para asegurar un color uniforme. Deje un agitador dentro la lata y agitar el sellador cada dos pinceladas.
4. Utilizar un pincel o rodillo de espuma para aplicar el sellador a la teca. Dejar la teca absorber todo el material que quiera. Trabajar en el sentido de la veta de la madera y limpiar cualquier exceso de las juntas u otras superficies. SEMCO puede ser rociado sobre la teca con un pulverizador.
5. Cuando la primera capa está completa se puede aplicar la segunda capa (en caso de la primera vez de sellar) de inmediato encima la primera. Aplicar las dos capas en el mismo día. Aconsejamos limpiar el sobrante de la segunda mano con un trapo limpio, especialmente a las juntas para dejar un acabado profesional.
6. En virtud de las circunstancias normales, la teca debe estar seca al tacto en una hora y pasadas 24 horas y lista para pisar. El tiempo fresco, húmedo o nublado frenará el proceso de secado.
7. Dos capas de sellador debe ser suficiente para la mayoría de aplicaciones pero puede ser necesario más aplicaciones en los casos de una madera más porosa.

**NOTA:** El sellador de tono CLEARSTONE requiere 3-4 capas la primera aplicación y las siguientes capas más a menudo.

Hay que aplicar una capa del sellador periódicamente para compensar los efectos de pisados y la polución medioambiental. El tiempo entre aplicaciones

depende más del desgaste de la madera que el tiempo transcurrido. Normalmente dos veces al año para cubiertas expuestas al ambiente marino sería suficiente y una vez al año para muebles de jardín. Cuando el color del sellador ha perdido su intensidad y la madera parece un poco gris habrá llegado el momento de aplicar nuevamente el sellador de **SEMCO**:

1. Limpiar la madera con agua y jabón suave, frotando ligeramente con un Scotchbrite para evitar la acumulación de sellador.
2. Cuando la madera está completamente seca, aplicar una capa del sellador , agitando el líquido dentro la lata constantemente.